ZERWOOD®

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZERWOOD «желтое» для окраски двутавровых деревянных балок.

Описание:

Высокопигментированное, влагостойкое, защитно-декоративное покрытие на водной основе. Защищает древесину от поражения плесневыми, деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, а также от разрушительного воздействия насекомых-древоточцев и развития гнилостных процессов.

Назначение:

Разработано по ТУ 2499-059-29962955-2014. ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZERWOOD предназначено для окраски двутавровых деревянных балок (БДК). Защитно-декоративное покрытие насыщенного яркого цвета, водостойкое, устойчиво к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, образует прочное паропроницаемое покрытие стойкое к действию бетонных смесей. Содержит пленочный биоцид, ингибирующий рост микроорганизмов на поверхности покрытия.

Подготовка поверхности:

Балки перед покраской очистить, обеспылить, выступающие смоляные выделения зачистить. Строгание, шлифование при необходимости. При окраске шлифованных балок требуется повторная шлифовка для удаления ворса после высыхания 1 слоя. Влажность древесины не должна превышать 20%, допускается нанесение на древесину с влажностью до 30%, при этом время высыхания состава существенно увеличится, также потребуется нанесение дополнительного слоя после высыхания первого.

Методы нанесения:

- нанесение методом воздушного распыления;
- нанесение кистью;
- нанесение методом окунания.

Условия нанесения:

При температуре окружающей среды не ниже + 10°С и не более +30°С, влажность не более 65%

Приготовление и нанесение:

Обеспечить температуру используемого состава в диапазоне 15-25°С.
Допускается расслоение состава. Тщательно перемешать в течении 3-5 минут до однородной консистенции. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции.
Нанести выбранным способом в 1-2 слоя.

Меры предосторожности:

Состав не токсичен, пожаровзрывобезопасен. При попадании в глаза или слизистые оболочки может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду.

Транспортировка и хранение:

Не классифицируется как опасный груз для транспортировки, хранить в герметично закрытых емкостях при температуре от +5°С до +30°С, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Допускается кратковременная заморозка при транспортировке. Замороженный состав выдержать при температуре до +30°С до полного оттаивания, но не менее 24 часов, затем тщательно перемешать.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

ООО «Зервуд Индустрия»

Юр.адрес 426039 г Ижевск, Воткинское шоссе, 207/4
Тел.: (3412) 507-607, почта: info@zerwood.ru
Горячая линия: 8 800 500 35 15
Для писем 426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 207/4

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, основаны на наших современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта. Пользователь осуществляет собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям.

Технические данные:

Показатель	
Поставочная вязкость, по Брукфильду (ск.20, 4Шп), сР	200-500
Водородный показатель (pH)	7,0-9,0
Разбавитель	вода
Время высыхания до ст. 3 (при 23°С и относительной влажности 50%)	не более 1 часа
Время высыхания до начала эксплуатации	не менее 48 часов
Расход на 1 слой для разведенного 1:9 состава (1 часть концентрата на 9 частей воды)	100-350 г/м² (итоговый расход зависит от количества нанесенных слоев и породы древесины)
Цвет	насыщенный желтый, частично перекрывает цвет подложки (итоговый цвет зависит от количества нанесенных слоев и породы древесины)
Степень блеска	матовый
Морозостойкость	допускается кратковременная заморозка при транспортировке (5 циклов замораживания-размораживания)

ООО «Зервуд Индустрия»

Юр.адрес 426039 г Ижевск, Воткинское шоссе, 207/4
Тел.: (3412) 507-607, почта: info@zerwood.ru
Горячая линия: 8 800 500 35 15
Для писем 426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 207/4

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, основаны на наших современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта. Пользователь осуществляет собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям.